

## Productinformatieblad IncoScrap

E: [incopower@intercontinental.nl](mailto:incopower@intercontinental.nl)  
[www.incopower.com](http://www.incopower.com)

### Product

**INCOSCRAP**, blanke oplosmiddel vrije epoxy met een poriën vullend vermogen.

### Omschrijving

**INCOSCRAP** is een 2-componenten oplosmiddel vrije epoxy waarbij 1:1 vuurgedroogde kwarts 0,1-0,3 wordt toegevoegd.

### Toepassing:

**INCOSCRAP** wordt toegepast als hechtlaag en het lucht dicht maken als ook het nivelleren van cement- en calciumsulfaat gebonden ondergronden.

**INCOSCRAP** wordt overwegend toegepast als hechtlaag onder de **INCOFLOAT** en **INCOCOAT OV** om luchtinslag vanuit de ondergrond te voorkomen en/of kleine oneffenheden uit te nivelleren.

### Chemische bestendigheid:

**INCOSCRAP** wordt over het algemeen overlaagd en daardoor is de chemische bestendigheid niet van toepassing.

### Mechanische bestendigheid:

**INCOSCRAP** wordt over het algemeen overlaagd en daardoor is de mechanische bestendigheid niet van toepassing.

### Temperatuur bestendigheid:

Vochtige warmte ca. 80 graden C.; droge warmte ca. 150 graden C.

### Verwerkingstijd:

Bij 20 graden ca. 20 minuten.

### Droogtijden bij 20 graden C.

**INCOSCRAP** is na ca 16 uur beloopbaar en overlaagbaar.

### Ondergrond:

De ondergrond dient schoon, vetvrij, stofvrij en ontdaan te zijn van losse delen en eventuele cementhuid.

Groev oneffenheden kunnen vooraf uitgevuld worden met een geschikte reparatiemortel.

### Verbruik:

De verbruiken zijn afhankelijk van ondergrond en toepassing, maar variëren tussen de 400 en 750 gram/ m2 per laag.

### Verwerking:

De beide componenten A en B dienen vooraf mechanisch gemengd te worden in de verpakking van de B-component.

De A-komponent dient volledig met de B-component vermengd te worden.

Na het mengen van de beide componenten kan aan het mengsel tot 1:1 vuurgedroogd kwarts worden toegevoegd en dient het geheel nogmaals goed mechanisch gemengd te worden.

De **INCOSCRAP** wordt schrapend aangebracht met een daarvoor geschikte vloeren spaan.

Na 16 maar binnen 24 uur kan een tweede laag aangebracht worden. De gebruikte materialen kunnen voor uitharding van de **INCOSCRAP** gereinigd worden met epoxy verdunner **IC 23**.

### Opmerkingen:

Ondergrondtemp. min 10 graden Celcius, omgevingstemp. min. 15 graden Celcius en 3 graden Celcius boven dauwpunt.

De gegevens zijn naar beste weten genoteerd, echter vrijblijvend, daar genoemde gegevens afhankelijk van temperatuur, apparatuur en ondergrond afwijkingen kunnen vertonen.

### Voorzorgsmaatregelen:

Tijdens de verwerking en uitharding zorgen voor voldoende ventilatie.

Vermijd huidcontact, maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril e.d.

### Verpakking:

**INCOSCRAP** wordt geleverd in een 5 kg. verpakking.

